



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Massa de Polir N°2 Base Água 6MH020

INDICAÇÃO DE USO

A massa de polir n°2 base água pode ser utilizada no polimento automotivo sobre qualquer tipo de tinta e verniz, deixando a superfície lisa e brilhante.

Indicada para eliminar riscos de lixamento grão 1200 ou superior e também desgaste que as pinturas e/ou repinturas antigas sofreram por exposição aos agentes atmosféricos, além de casca de laranja moderada, leve escorrimentos e pequenas imperfeições sem danificar a pintura preparando a superfície para o lustro garantindo um acabamento com brilho intenso.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, óleo mineral, óleo vegetal, hidrocarboneto alifático, silicato de alumínio, trietanolamina.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- Limpar e desengraxar as superfícies previamente.
- Proceder com lixamento lixa grão 1200 ou superior.
- Refinar o lixamento com lixas mais finas, pois isto facilita o polimento e ganho em economia de tempo e de produto.
- Após finalizar o lixamento, limpar e desengraxar as superfícies, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possa comprometer o produto.

POLIMENTO MANUAL



- Com um pano de microfibra ou algodão de polimento seco, aplicar e friccionar o produto com movimentos circulares e uniformes até espalhar totalmente a massa.
- Remova o excesso da massa após o polimento com o auxílio de um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

POLIMENTO COM POLITRIZ



- Espalhar o produto com auxílio de um pincel na peça.
- Ajustar a politriz (rotação 1500 a 2200 rpm) e acionar o equipamento com movimentos lentos e curtos exercendo pressão moderada, por cima do produto até a remoção dos riscos.
- O polimento com uma politriz deve ser realizado com boina de lã Branca agressiva Maxi Rubber ou boina de lã Amarela macia Maxi Rubber.
- Se necessário, remover o excesso de resíduo de produto da boina utilizando o Pano de Microfibra Maxi Rubber.

RENDIMENTO TEÓRICO

50 m²/galão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.
- Deixar o peso da máquina para remoção das marcas leves deixadas pela boina.
- Para não haver risco de manchas a superfície não deve ser exposta ao sol ou calor antes da devida limpeza dos resíduos.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
